

## FRESCOLORI® *Wachs*

Technisches Merkblatt

Stand: September 2008

### **Beschreibung**

Kombination von natürlichen und künstlichen Wachsen auf wässriger Basis

### **Verwendungszweck**

Spezialwachs als transparente Schlussbeschichtung von FRESCOLORI®-Marmorputz. FRESCOLORI® Wachs schützt die Oberflächen und verbessert Farbbrillanz und Farbtiefe. Der Farbton von FRESCOLORI®-Marmorputz wird durch FRESCOLORI®-Wachs intensiviert und verändert.

**Farbton:** Farblos

**Dichte:** 0,8 g/cm<sup>3</sup>

**Viskosität:** pastös

### **Verarbeitung:**

FRESCOLORI®-Wachs FC 4330 wird mit der Japanspachtel oder mit der FRESCOLORI®-Kelle FC 1060 aufgetragen und abgezogen, so dass ein dünner Wachsfilm stehen bleibt. Absolut darauf achten, dass keine „dicken Stellen“ stehen bleiben! Ggf. Zwei- oder Dreimal wachsen. Der Wachs kann auch leicht eingefärbt werden.

Nach ausreichender Trocknung 4 Std. bis 24 Std. mit geeignetem Werkzeug, wie z. B. Spachtel, Woll-Lappen oder Poliergerät mit Lammfellauflage manuell oder maschinell polieren. Die Intensität des Polierens und die Anzahl der Wachsschichten bestimmt den Glanzgrad.

### **Sicherheitshinweis:**

Siehe Sicherheitsdatenblatt

### **Entsorgung:**

Produkt Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Empfehlung: Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

### **Untergründe:**

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und tragfähig sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten. Während der Verarbeitung und der Trocknungsphase für gute Be- und Entlüftung sorgen.

Niedrige Temperaturen und/ oder schlechte Be- und Entlüftung können sich negativ auf die Trocknung auswirken.

### **Besondere Hinweise:**

Nicht auf Flächen mit stehendem Wasser bzw. Dauernassbelastung einsetzen

### **Lagerung**

Bei Temperaturen zwischen 5-30°C im Originalgebinde mindestens 10 Monate haltbar.